

**1 3 0 0 - N T // 1 3 9 5 - N T**

**Esmalte sintético**

| especificaciones | Color                     | Según carta de colores  |
|------------------|---------------------------|---|
|                  | Brillo                    | Brillante (Semi mate / Mate)                                    |
|                  | Molienda                  | 0-2   |
|                  | Viscosidad                | 150 seg. a 20° C (otras a pedido)                               |
|                  | Peso específico           | 0.90 - 1.23 gr/cm <sup>3</sup>                                  |
|                  | No volátil en peso        | 38 - 65 %   |
|                  | Diluyente                 | 4130-   |
|                  | Rendimiento               | 10 m <sup>2</sup> /Lt para lograr 30 - 55 µm<br>De espesor seco |
|                  | Tiempo de secado al tacto | 15 - 30 min.  |
|                  | Duro                      | 1 - 4 Hs.   |
|                  | Presentación              | 4 - 20 - 200 Lt   |
|                  | Vida útil                 | 2 años  |

*Nota: todos los ensayos fueron realizados a 20° C*

**Características**

Resinas alquídicas de secado oxidativo rápido.

Por su veloz secado permite manipular las piezas pintadas en corto plazo facilitando las tareas en obras y optimizando los tiempos de producción.

**Usos**

Es una muy buena protección para superficies metálicas.

Máquinas agrícolas, máquinas, carpintería metálica, carteles, tambores, estructuras metálicas, carrocerías y sus accesorios, etc.; donde un alto brillo y un buen secado son importantes.

Prácticamente su campo de aplicación es ilimitado, debiendo contar con el fondo o antióxido apropiado.

**Preparación de la superficie**

Aplicar sobre superficies secas, libres de grasas, aceites, polvo o pinturas mal adheridas.

Si la superficie a pintar tiene pintura vieja, se debe lijar para originar superficie a anclaje eliminando de esta manera mala adherencia del esmalte de terminación.

## Aplicación

---

Soplete electrostático o convencional. También puede aplicarse a pincel o rodillo.

Debe diluirse para obtener la viscosidad de aplicación.

Pueden pintarse manos sucesivas con oreo de 20 - 30 minutos entre aplicaciones, hasta lograr cubrir el fondo o lograr los espesores requeridos.

En el momento de la aplicación la temperatura ambiental no debe ser inferior a 10°C ni superior a 30°C; la humedad relativa no debe ser superior a 85% y el sustrato debe tener una temperatura superior a la temperatura del punto de rocío para evitar condensaciones. En ambientes cerrados la ventilación debe ser adecuada para la eliminación de vapores de los disolventes que contiene la pintura.

**Nota:** Para más información solicitar la Material Safety Data Sheet (MSDS): **1300- // 1395-**